

# Nebula

## Описание:

Полихромное матовое покрытие на акриловой основе. Имитирует песчаную поверхность. Выпускается в шести базах: черный, белый, красный, желтый, синий, зеленый. Перед нанесением покрытия поверхность должна быть предварительно тщательно подготовлена – выровнена и прогрунтована.

Цвет формируется путем смешивания нескольких баз материала. Цветовая палитра материала насчитывает 138 оттенков.



## Состав:

**Водно-акрилатная эмульсия, модифицирующие добавки.**

**Безопасен для человека и окружающей среды.  
Негорючий.**



## Техника No1: Валик



1 Нанесите с помощью валика два слоя колерованной подложки Latex Primer A. Дайте поверхности высохнуть.



2 Через 2-4 часа нанесите валиком первый слой Nebula. Затем еще через 2-4 часа второй слой. При необходимости, количество слоев можно увеличить.



Перед использованием декоративную краску Nebula необходимо тщательно перемешать. Предварительно рабочая поверхность обрабатывается грунтом глубокого проникновения Basis Primer. Важно: подложка должна быть заколерована точно в цвет основного материала.

## Техника No2: Краскопульт



1 Нанесите с помощью краскопульты или валика два слоя подложки Latex Primer S. Подложка должна быть точно заколерована в цвет основного материала.



2 Нанесите с помощью краскопульты первый слой краски Nebula. При необходимости предварительно разбавьте Nebula водой (до 10%). Наносить краску необходимо горизонтальными или вертикальными движениями. Рекомендуемый диаметр сопла 1,5-2 мм. Через 2-4 часа нанесите второй слой покрытия аналогично первому.

## Инструменты, используемые для создания фактур



металлический шпатель  
(кельма)



малярный валик



краскопульт

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковка                   | 3 кг, 10 кг                                                                           |
| Плотность                  | 1,4 г/см <sup>3</sup>                                                                 |
| Кислотность                | РН 8,0-9,0                                                                            |
| Расход                     | 150-250 гр/м <sup>2</sup> , расход может меняться от способа нанесения и толщины слоя |
| Время высыхания на касание | 2 часа                                                                                |
| Время полного высыхания    | 24 часа                                                                               |
| Разбавитель                | вода                                                                                  |
| Хранение и транспортировка | при температуре от +5 до +35°C. Не замораживать!                                      |
| Гарантийный срок хранения  | 2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре                                  |