

Mons Underlay Primer

Описание:

Латексный грунт под безвоздушное нанесение красок на акриловой основе. Используется в качестве подложки перед нанесением основной краски. Выравнивает впитываемость поверхности, обеспыливает, создает прекрасную адгезию.

Основание: Материал подходит для нанесения на: гипсокартон, оштукатуренные и зашпаклеванные поверхности, а также бетон, МДФ, ДСП.

Подготовка поверхности: Все поверхности должны быть сухими и очищенными от пыли, масляных пятен, старой краски и т.д.

Нанесение: Перед нанесением латексный грунт **Mons** необходимо тщательно перемешать. Наносится с помощью краскопульта. При необходимости можно наносить валиком или кистью.

Колеровка: Не требует колеровки.



Состав:

Водно-акрилатная эмульсия, пигменты, минеральные наполнители, вода.

Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий продукт.



Замечание: Не использовать при температуре воздуха и поверхности ниже + 5°C.

Упаковка	4,5 л
Плотность	$1,1 \pm 0,05 \text{ г/см}^3$
Кислотность	РН 8,0-9,0
Расход	90-100 мл/м ² в один слой. Расход может меняться от толщины слоя, впитывающей способности основания и способа нанесения.
Время высыхания	1 час при температуре +20° C
Повторное нанесение	1-2 часа. При более низких температурах и более высокой относительной влажности сроки просушки, соответственно увеличиваются
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35°C. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре в сухом, прохладном, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей месте.

Mons Pigmented Primer

Описание:

Латексный пигментированный грунт под краски линейки Lanors Mons. Используется в качестве подложки перед нанесением сложных, ярких, неукрывистых цветов. Уменьшает количество слоев основного покрытия.

Основание: Материал подходит для нанесения на: гипсокартон, оштукатуренные и зашпаклеванные поверхности, а также бетон, МДФ, ДСП.

Подготовка поверхности: Все поверхности должны быть сухими и очищенными от пыли, масляных пятен, старой краски и т.д.

Нанесение: Перед нанесением латексный грунт Pigmented Primer необходимо тщательно перемешать. Наносится с помощью краскопульты. При необходимости можно наносить валиком или кистью.

Колеровка: Колеруется в ближайший по оттенку цвет основной краски. Либо в серый цвет, ближайший по параметру светоотражения.



Состав:

Водно-акрилатная эмульсия, пигменты, минеральные наполнители, вода.

Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий продукт.



Замечание: Не использовать при температуре воздуха и поверхности ниже + 5°C.

Упаковка	1л, 2,5л, 4,5л
Плотность	1,3 ± 0,05 г/см ³
Кислотность	РН 8,0-9,0
Расход	75 мл/м ² в один слой. Расход может меняться от толщины слоя, впитывающей способности основания и способа нанесения.
Время высыхания	1 час при температуре +20° C
Повторное нанесение	1-2 часа. При более низких температурах и более высокой относительной влажности сроки просушки, соответственно увеличиваются
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35°C. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре в сухом, прохладном, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей месте.